



117546, Москва,  
ул. Подольских  
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590  
тел.: (800) 555 3611  
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru  
www.kraskoff.by  
www.kraskoff.kz

## **БЕТОНОСИЛАНТ Ф (Kraskoff Pro) – полиуретановый герметик для межпанельных швов и стыков**

- эластичность
- отличная адгезия
- атмосферостойкость
- морозостойкость
- влагостойкость

Бетоносилант Ф – двухкомпонентный полиуретановый герметик.

Предназначен для герметизации межпанельных и деформационных швов, стыков, щелей, трещин бетонных, металлических, деревянных и железобетонных конструкций с максимальной деформацией 25%.

Фасадный полиуретановый герметик не меняет цвета со временем, устойчив к большому перепаду температур от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ .

Может быть окрашен фасадными красками Проффасад в любой цвет.

### **Основные области применения**

Применяется для ремонта и отделки швов и стыков блочных и панельных домов, а также для герметизации стыков различных оснований.

### **Подготовка основания к нанесению**

Поверхность предварительно тщательно очистить от пыли и грязи. При наличии наледи удалить с помощью горячего воздуха.

**Внимание! Запрещается** наносить состав на мокрую, влажную, обледеневшую поверхность.

### **Подготовка состава к нанесению**

Поставляется в виде двух компонентов – А и Б, соотношение компонентов по массе 10,6:1,4.

Смешение компонентов осуществлять на месте производства работ механически или вручную. В компонент А добавить компонент Б, перемешивать не менее 10–15 минут при температуре не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$  до получения однородной массы.

Жизнеспособность в смешанном состоянии: не менее 4 часов.

### **Способ нанесения**

Наносить с помощью шпателя или специального пистолета-шприца для герметика.

Нанесение состава возможно при температуре не ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ .

Температура основания и воздуха: от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ .

Температура материала: от  $+10^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ .

Время полного отверждения состава при температуре  $+20^{\circ}\text{C}$  и влажности 55%: 12 часов, с понижением температуры время увеличивается.

Фасадную краску наносить через 12 часов.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.

Температура эксплуатации: от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ .

### Расход

При глубине шва 3–5 мм и ширине 4–5 см расход материала составляет 350 г на 1 погонный метр стыка.

### Цвет

Белый.

### Тара

Ведро по 12 кг, комплект: 10,6 + 1,4 кг.

### Меры предосторожности

При работе пользоваться индивидуальными средствами защиты. Избегать постоянного соприкосновения с кожей. При попадании компонентов на незащищенную поверхность кожи их следует смыть сначала Уайт-Спиритом или спиртом, а затем теплой водой с мылом.

### Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей.

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ .

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

### Технические данные

|                                                                                                |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Жизнеспособность после смешения при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , ч, не менее | 4                                                 |
| Прочность связи с бетоном, МПа (кгс/кв.см), не менее                                           | 0,35 (3,5)                                        |
| Условная прочность при растяжении в момент разрыва, МПа (кгс/кв.см), не менее                  | 0,2 (2,0)                                         |
| Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее                                          | 150                                               |
| Время высыхания при $t (20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , ч, не более                           | 12                                                |
| Интервал рабочих температур в воздушной среде, $^{\circ}\text{C}$                              | от $-60^{\circ}\text{C}$ до $+70^{\circ}\text{C}$ |
| Максимальная деформация в стыке, %, не более                                                   | 25                                                |

ТУ 20.30.22-002-18862682-2018

### ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте [www.Kraskoff.ru](http://www.Kraskoff.ru).