



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

КРОВМАСТИК МГИ (Kraskoff Pro) – мастика битумно-полимерная гидроизоляционная для бетона, кровли и фундамента

- гидроизоляция основания, кровли, фундамента
- прерывание притока грунтовых вод
- антикоррозионная защита
- морозостойкая
- эластичная
- теплостойкая
- водостойкая
- высокоадгезионная
- готова к применению

Полимерно-битумная гидроизоляционная мастика на основе нефтяного битума в органическом растворителе с добавлением полимерного искусственного каучука и технологических компонентов. Материал готов к применению.

Назначение: битумная бесшовная гидроизоляция и защита от коррозии различных оснований и строительных конструкций, кровель.

Кровмастик МГИ закупоривает поры оснований, обеспечивает их гидроизоляцию, морозостойкость, упрочняет и создает химически стойкое битумное покрытие.

Применяется как для устройства новых, так и для ремонта старых крыш, фундаментов.

Может сочетаться с различными рулонными и ткаными материалами (в т. ч. геотекстиль, стеклоткань).

Герметизирует фундамент от проникновения грунтовых вод.

Гидроизолирует и защищает от корродирования различные металлические объекты.

Применяется в качестве финишного гидроизоляционного покрытия в системе с грунтовочным составом Пропитол ПГИ.

Основные области применения

Наносится на всевозможные основания, в том числе пористые, такие как бетон, кирпич, шифер, металл, дерево, ОСП, пластмассы (в т. ч. пенополиуретан), мембраны (битумные, полимерные).

Применяется внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Используется на следующих объектах:

- фундаменты гражданских и промышленных зданий;
- кровли всех видов, в том числе скатные и плоские;
- трубы, металлические изделия и т. п.;
- кузова автомобилей, детали машин, различных видов транспорта;
- прочие поверхности и конструкции, требующие гидроизоляции.

Подготовка основания к нанесению

Очистить основание от любых видов загрязнения, других покрытий, обеспылить, при необходимости металл обезжирить. Основание перед нанесением мастики рекомендуется предварительно обработать праймером Пропитол ПГИ.

Подготовка состава к нанесению

При необходимости перемешать.

Способ применения

Разогревать материал перед применением не требуется.

Наносить ручным способом при помощи валика, кисти или механическим напылением аппаратами для высоковязких материалов.

Окрашивание следует осуществлять в температурном диапазоне -25°C – $+40^{\circ}\text{C}$.

Сушить 6–12 часов в зависимости от температуры и влажности.

Расход

Для устройства мастичной кровли – от 2 кг/кв.м.

Для устройства обмазочной гидроизоляции – 1,5–2 кг/кв.м.

Цвет

От коричневого до черного.

Тара

Ведро по 18 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты, очки и резиновые перчатки.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Хранить и транспортировать при температуре не ниже -25°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Технические данные	Показатель
Внешний вид	однородная масса от коричневого до черного цвета низкой вязкости
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	75 ± 2
Условная вязкость, МПа, с	19000
Плотность, кг/куб.дм, не менее	$1,0 \pm 0,1$
Условная прочность, МПа, не менее	1,1
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	650
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более	0,2
Водонепроницаемость в течение 24 ч при давлении 0,1 МПа	не проницаемое
Теплостойкость, $^{\circ}\text{C}$	110
Гибкость на брусе радиусом 5,0 мм при температуре минус 35°C	трещин нет
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	0,8
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее	1,0

Прочность сцепления с битумным основанием, МПА, не менее	1,0
--	-----

ТУ 20.30.22-002-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.