



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

КРОВМАСТИК (Kraskoff Pro) – гидроизоляционная мастика для бетонных, деревянных и металлических поверхностей

- эластичная
- бесшовная
- водостойкая
- УФ-стойкая
- морозостойкая
- отличная адгезия ко всем типам оснований
- простота нанесения и долговечность

Кровмастик – двухкомпонентный полиуретановый гидроизоляционный состав. Кровельная мастика предназначена для создания бесшовного эластичного гидроизоляционного покрытия. Относится к группе слабогорючих материалов. Обладает высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, благодаря своей высокой светоотражающей способности.

Атмосферостойкая и полностью водостойкая мембрана устойчива к биоразрушению. Устойчива к перепадам температуры, сохраняет механические свойства в интервале от –40°С до +140°С.

Имеет отличную адгезию практически к любым основаниям, обеспечивая в том числе антикоррозионную защиту металла. Может применяться для ремонта старых кровельных покрытий без необходимости демонтажа.

Кровельная мастика образует долговечную бесшовную мембрану, обеспечивая полную гидроизоляцию и водостойкость покрываемой поверхности.

Основные области применения

Мастика предназначена для эксплуатации внутри помещений и на улице. Наносится на поверхности из бетона, асбест-цемента, дерева, металла и битумно-полимерных оснований.

Применяется для гидроизоляции следующих объектов:

- крыши;
- хранилища сыпучих веществ (мука, цемент и др.);
- балконы, террасы и веранды;
- бассейны, фонтаны, водные резервуары;
- влажные помещения (под плиткой) – ванные комнаты, кухни, подсобные помещения и т.д.,
- пешеходные и автомобильные дорожные настилы;
- клумбы;
- старые битумные, ПВХ, а также акриловые покрытия;

- защита бетонных конструкций (мосты, туннели, трибуны стадионов, автостоянки и др.);
- антикоррозионная защита металлических конструкций.

Подготовка основания к нанесению

Поверхность должна быть полностью очищена от грязи и пыли, не допускается нанесение на влажное основание или во время осадков (дождь, снег, туман, роса). Работы по нанесению мембраны должны производить квалифицированные укладчики во время или сразу после монтажа кровли, а также при проведении ремонтных работ.

Подготовка состава к нанесению

Мастика поставляется в виде двух компонентов – А и Б, соотношение компонентов по массе 19,1:0,9.

Компонент Б перелить в компонент А и перемешать низкооборотистой дрелью до полного смешения компонентов, однородной консистенции и цвета.

Запрещено проводить смешивание компонентов вручную!

Жизнеспособность в смешанном состоянии: не менее 4 часов при температуре 20°C.

Способ нанесения

Рекомендуется наносить кровельную мембрану в 1–2 слоя, использовать кисть, валик или безвоздушное распыление.

Проведение работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от –15°C до +30°C и влажности не более 80%.

Температура материала: от +15°C до +25°C (в холодное время года согреть материал за 1–2 суток до выполнения работ).

Время отверждения и нанесения последующего слоя при толщине покрытия 1 мм: 10 часов при температуре 20°C.

После окончания работ инструмент очистить растворителем Сольвент, отвержденный материал – только механическим путем.

Температура эксплуатации: от –40°C до +140°C.

После нанесения покрытия: начало пешеходного движения – через 1 сутки, полная полимеризация – через 5–7 суток при температуре 20°C.

Расход

0,70–1,0 кг/м². На 1 мм толщины расход равен 2 кг/м².

Цвет

Колеруется по каталогу RAL.

Тара

Купить Кровмастик можно в ведрах по 20 кг, комплект: 19,1 + 0,9 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от –15°C до +25°C в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Не нагревать. Беречь от огня.

Перед применением после хранения или транспортировки при отрицательных температурах выдержать не менее 24 часов при $t (20 \pm 2)^\circ\text{C}$ для восстановления рабочей температуры материала.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид:	вязкая жидкость
- компонент А	однородного цвета без посторонних включений
- компонент Б	прозрачная жидкость
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), %:	
- компонент А, не менее	35
- компонент Б, не менее	5
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при $t (20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с.:	
- компонент А (сопло 6 мм), не более	120
- компонент Б (сопло 4 мм), не более	25
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, ч, не более	10
Жизнеспособность, ч, не менее	4
Интервал рабочих температур в воздушной среде, $^\circ\text{C}$	от -40°C до $+140^\circ\text{C}$
Предельная прочность при разрыве, МПа, не менее	2
Относительное удлинение пленки при разрыве, %, не менее	700
Водопоглощение за 24 часа, %, не более	1,0
Прочность сцепления с основанием, МПа:	
с металлом, не менее	1,5
с бетоном, не менее	1,0
Водонепроницаемость, МПа, не менее	0,03

ТУ 20.30.22-002-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.