



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ПОЛИГРУНТ ЭП (Kraskoff Pro) – эпоксидный грунт для бетона, бетонных полов и топпинга

- упрочняет и закрепляет поверхность
- водостойкий и водонепроницаемый
- улучшает адгезию финишного слоя

Грунт Полигрунт ЭП – материал на эпоксидной основе.

Защищает высокопрочный бетон и пористые поверхности от разрушения и коррозии, упрочняет и обеспыливает основание, закрывает поры, способствует надежному сцеплению с финишными материалами.

После высыхания образует глянцевое покрытие.

Основные области применения

Применяется внутри помещений, «под навесом»:

- для грунтования при подготовке бетонных поверхностей и топпинга перед устройством эпоксидных и полиуретановых полов всех типов;
- для грунтования других минеральных поверхностей: искусственный и минеральный камень, кирпич, шифер и т. п.

Используется на объектах промышленного и гражданского назначения: торговые и производственные помещения, предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, детские и медицинские учреждения, складские помещения, самолетные ангары, авторемонтные мастерские, гаражи и т. д.

Применяется при устройстве следующих полов и покрытий:

- окрасочные эпоксидные покрытия;
- окрасочные полиуретановые покрытия;
- покрытия, наполненные песком (кварцнаполненные полы);
- эпоксидные полы наливные;
- полиуретановые полы наливные;
- противоскользящие покрытия;
- декоративные полы с чипсами, флоками, блестками;
- декоративные фото- и 3D-наливные полы.

Подготовка основания к нанесению

Основание должно быть сухим (влажность не более 4%).

Гидроизоляция обязательна.

Поверхность очистить от грязи, удалить замасленные участки, цементное (известковое) молочко.

Непосредственно перед нанесением первого слоя грунта поверхность обеспылить промышленным пылесосом.

Подготовка состава к нанесению

Поставляется в виде двух компонентов – А и Б, соотношение компонентов по массе 17.750:2.250.

Компонент А и компонент Б предварительно размешать, затем в компонент А добавить компонент Б. Полученную смесь тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (не более 400–600 об./мин.) до полного смешивания компонентов.

Жизнеспособность приготовленного состава: не менее 4 часов.

Способ нанесения

Наносить кистью, валиком с коротким ворсом, стойким к растворителям. В зависимости от марки бетона наносить один тонкий слой.

Температура основания и воздуха: от +5°C до +25°C, влажность: не более 80%.

Температура материала: от +5°C до +25°C.

Нанесение финишного слоя эмали или наливного пола рекомендуется через 24 часа при температуре +20°C, но не позже, чем через 72 часа, и зависит от температуры и влажности основания и воздуха.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями Сольвент, Р-5А, Ацетон.

Расход

0,18–0,22 кг/м² в зависимости пористости бетона.

Тара

Ведра по 20 кг, комплект: 17,750 + 2,250 кг.

Меры предосторожности

При проведении и после окончания внутренних работ проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей.

Хранить и транспортировать в прочно закрытой таре при температуре от –20°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид	Жидкость от янтарного до йодного цвета
Массовая доля нелетучих веществ, (сухой остаток), %, не менее	60
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°C, ч, не более	24
Жизнеспособность после смешивания компонентов при t (20,0±0,5)°C, ч., не менее	4

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.