



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ПОЛИГРУНТ СПОРТ (Kraskoff Pro) – полиуретановый порозаполнитель для резиновых мат и крошки

- надежно закупоривает поры
- эластичный
- высокоадгезионный
- вибростойкий

Полигрунт Спорт – двухкомпонентный полиуретановый порозаполнитель без органических растворителей. Состоит из основного компонента на основе суспензии пигментов и наполнителей в полиэфирной смоле с добавлением различных вспомогательных и модифицирующих веществ и компонента отвердителя на основе изоцианатного полимера.

Предназначен для закупоривания пор резиновых мат перед нанесением наливного спортивного пола Полиналив Спорт.

Используется в комплексе с другими материалами спортивных покрытий в качестве заполнителя пор. Не используется как самостоятельное покрытие.

Основные области применения

Применяется внутри помещений и на открытом воздухе.

Наносится на резиновые маты и покрытия из резиновой крошки.

Объекты применения:

- стадионы открытого и закрытого типа,
- спортивные и тренажерные залы,
- футбольные и гимнастические залы,
- спортивные и детские площадки,
- теннисные корты,
- пешеходные и беговые дорожки,
- объектов спортивного назначения и т. д.

Подготовка основания к нанесению

Резиновая поверхность должна быть полностью очищена от грязи и пыли, не допускается нанесение на влажное основание или во время осадков. При необходимости обеспылена промышленным пылесосом.

Подготовка состава к нанесению

Поставляется в виде двух компонентов – А и Б, соотношение компонентов по массе 4:1. Компонент Б перелить в компонент А и перемешать низкооборотистой дрелью в течение 5 минут, затем перелить в чистую тару и мешать еще 3–5 минут до однородной консистенции. Дать отстояться составу 7–10 минут и сразу приступить к работе. Состав не разбавлять.

Жизнеспособность порозаполнителя: не менее 30 минут при температуре 20°C.

Способ нанесения

Наносить с помощью шпателя с последующим разравниванием велюровым коротковорсным валиком.

Температура основания и воздуха: от +10°C до +25°C, на 3°C выше точки росы; влажность: не более 80%.

Температура материала: от +15°C до +25°C.

Время полимеризации при температуре +20°C: 24 часа.

Температура эксплуатации: от -40°C до +70°C.

Для очистки инструмента использовать У-Растворитель, Бутилацетат, Ксилол, Сольвент, Ацетон или их смеси.

Полимеризация: через 1 сутки – пешеходная нагрузка и нанесение последующего слоя наливного спортивного пола, через 5 суток – полная полимеризация состава.

Расход

1,5 кг/м².

Цвет

От белого до кремового.

Тара

Ведра по 5 кг, комплект: 4 + 1 кг.

Меры предосторожности

Использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и срочно обратиться к врачу. При попадании на участки кожи смыть большим количеством воды с мылом.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей.

Хранить и транспортировать в прочно закрытой таре при температуре от +18°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Массовая доля нелетучих веществ компонента А, %	99
Массовая доля изоцианатных групп компонента В, %	24,5±0,5
Условная вязкость компонента В по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при t (20,0±0,5)°C, с, не менее	40±3
Время полимеризации при температуре (20,0±0,5)°C, ч, не более	24
Жизнеспособность после смешения при температуре (20,0±0,5) °C, мин., не менее	45

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.