



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

РАЗМЕТКА (Kraskoff Pro) – краска (грунт-эмаль) для дорожной разметки и бетона

- быстрое время высыхания
- простота и легкость нанесения
- ударопрочность, прочность к истиранию
- повышенная износостойкость
- высокая светостойкость (сохранение белизны при УФ-облучении)
- стойкость к химикатам, применяемым для борьбы со снегом, льдом
- возможность нанесения при отрицательных температурах

Разметка – однокомпонентная эмаль для дорожной разметки и бетона на основе поливинилхлоридной акриловой смолы.

Дорожная краска применяется для покраски асфальта, бетона и асфальтобетона.

Грунт-эмаль Разметка образует морозостойкое, атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие.

Краска Разметка может использоваться в комплекте со стеклянными микросферами, для придания дорожной разметке световозвращающих свойств.

Основные области применения

Дорожная краска Разметка применяется для нанесения линий разметки автомобильных дорог, шоссе, взлетно-посадочных полос аэродромов, покраски асфальтовых дорожных покрытий, асфальтобетонных и бетонных покрытий.

Дорожная краска специально разработана для эксплуатации в суровых погодных и климатических условиях. Краска характеризуется достаточной эластичностью и очень высокой скоростью высыхания. При температуре выше +20°C можно разрешать проезд транспорта уже через 2 часа после окраски без повреждения разметки.

При более низких температурах высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость, т. е. краску можно успешно использовать и в прохладных условиях весной или осенью.

Подготовка основания к нанесению

Поверхность перед окрашиванием краской Разметка должна быть сухой, чистой, ровной, без масляных пятен.

Подготовка состава к нанесению

Материал тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции вручную или дрелью (низкооборотистой, не более 400–600 об./мин.) в течение 2–3 минут. Перед применением при необходимости эмаль разбавить до рабочей вязкости растворителями У-растворитель, Толуол, Ксилол или их смесью в количестве не более 10% от массы эмали.

В случае использования микросфер (15–20% от массы эмали) стеклянные шарики размером 50–140 мкм добавить к краске непосредственно перед применением и тщательно перемешать. Сферы размером 150–250 мкм наносить распылением непосредственно на нанесенную разметку через дополнительную форсунку разметочной машины или вручную.

При использовании эмали для бетонного пола в случае, если бетон имеет низкую марку, рекомендуется предварительное грунтование поверхности эмалью, разбавленной до вязкости 25–40 с по ВЗ-4.

Способ нанесения

Эмаль Разметка наносит тонким слоем меховым валиком, кистью, безвоздушным распылением или с помощью специальных разметочных машин в 1–2 слоя.

Рекомендуется наносить эмаль для разметки в 1 слой, толщина однослойного покрытия: 100–140 мкм с расходом 0,30–0,40 кг/м².

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от –10°C до +35°C и влажности не более 70%. Температура материала: от +10°C до +25°C.

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C: не более 15 минут. Послойная сушка 0,5–1 час в зависимости от температуры и влажности.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.

Температура эксплуатации: от –40°C до +80°C.

После нанесения последнего слоя эмали: через 6 часов – пешеходная нагрузка, через 12 часов – полная механическая нагрузка на основание.

Расход

0,25–0,35 кг/м² в зависимости от пористости поверхности.

Толщина одного слоя: 100–140 мкм при расходе 0,30–0,40 кг/м².

Цвет

Колеруется по каталогу RAL.

Тара

Купить Разметку можно в ведрах по 15, 25 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от –30°C до +40°C в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид пленки	цветная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ, %	75
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менее	80–160
Адгезия, балл, не более	1
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	15

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.