



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

МАСТЕРВУД ЛАК (Kraskoff Pro) – водно-акриловый ультрафиолетостойкий лак для дерева

- без запаха
- стоек к ультрафиолетовому излучению
- атмосферостойкий и водостойкий
- грязеотталкивающий
- эластичный и ударопрочный
- антисептический
- полуглянцевый

Мастервуд Лак – профессиональный водно-акриловый лак для дерева и деревянных поверхностей с добавлением антисептиков, пластификаторов и воска.

Стойкий к световому и ультрафиолетовому излучению.

Лак образует эластичную и в то же время прочную пленку, которая полностью устойчива к атмосферным и биологическим воздействиям.

Сформированная прочная пленка препятствует появлению на поверхности микроцарапин и потертостей, в которых может накапливаться грязь и микроорганизмы, что значительно улучшает внешний вид, надежно защищает деревянные поверхности от биологического разрушения и увеличивает гигиеничность покрытия.

Защитно-декоративный лак образует долговечную, износостойкую, УФ-стойкую и влагостойкую полуглянцевую поверхность.

Покрытие на основе водно-акрилового лака является паропроницаемым, экологически чистым и пожаробезопасным.

При нанесении не имеет запаха, добавляя удобства при использовании.

Основные области применения

Наносится на: дерево любых пород, деревянный массив, фанера, ДСП, ЦСП, ДВП и т. п.

Предназначен для эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе.

Применяется для защиты деревянных поверхностей промышленного и гражданского назначения:

- коттеджи, садовые строения, садовая мебель;
- наружные и внутренние стены, лестницы, перила, ограды;
- двери, оконные блоки, ставни и другие изделия из древесины;
- торговые и складские помещения;
- производственные цеха;
- общественные помещения;
- объекты с/х назначения.

Подготовка основания к нанесению

Мастервуд Лак наносить на сухую, очищенную поверхность без загрязнений и пыли, смоляных выделений и старых покрытий с влажностью древесины не более 9%. Древесину перед окраской рекомендуется отшлифовать.

Подготовка состава к нанесению

Готов к применению, перед использованием тщательно перемешать. При необходимости или для грунтовочного первого слоя разбавить до рабочей вязкости водой (не более 10%).

Способ нанесения

Наносить ровными и максимально тонкими слоями с помощью кисти, валика или распылителя в 1–2 слоя.

Температура основания и воздуха: от +10°C до +25°C. Не рекомендуется обработка поверхности при высокой влажности.

Температура материала: от +10°C до +25°C.

Послойная сушка: 2 часа при температуре +20°C.

Время высыхания на отлип при температуре +20°C и влажности 40–60%: 30–40 минут.

Для очистки инструмента использовать воду.

Полимеризация при температуре +20°C: через 1 сутки – легкая нагрузка, через 5–7 суток – полная полимеризация лака.

Расход

0,15–0,25 кг/м² в зависимости от качества и фактуры поверхности, а также сорта древесины.

Цвет

Прозрачно-белый, после высыхания бесцветный.

Тонировка: бук, орех, палисандр, тик от 100 кг.

Тара

Ведро по 10 и 5 кг.

Меры предосторожности

Использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании состава в глаза необходимо промыть их большим количеством воды.

При попадании состава на участки кожи смыть его большим количеством воды с мылом.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей. Не допускать замерзания!

Хранить и транспортировать в прочно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид пленки	однородная полуглянцевая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	39–41
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), с, не менее	90–130
Время полимеризации при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, ч, не более	1
Прочность пленки при изгибе, мм, не более	1
Водородный показатель, pH	7.0–8.0
Плотность при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, г/куб.см	1,02
Стойкость к статическому воздействию воды при $(20,0 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее	48

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.