



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ПРОФФАСАД АКВА-ГРУНТ (Kraskoff Pro) упрочняющий водно-акриловый атмосферостойкий грунт для фасадов и бетона

- выравнивает цвет поверхности
- увеличивает адгезию и прочность основания
- высокая атмосферостойкость
- значительно снижает расход краски
- для внутренних и наружных работ
- без запаха

Атмосферостойкий водно-акриловый грунт для фасадов, применяется в качестве подготовительного слоя перед применением фасадной краски Проффасад Аква. Увеличивает водостойкость и срок службы поверхностей. Способствует закреплению рыхлых и осыпающихся поверхностей.

Основные области применения

Применяется внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Предназначен для окрашивания новых и восстановления старых фасадов из бетона, пенобетона, асбестоцемента по всем видам штукатурки.

Рекомендуется для реставрационных работ внутри помещений.

Используется в качестве защитно-декоративных покрытий на фасады промышленных и гражданских зданий и сооружений в построечных условиях и при проведении ремонтных работ.

Увеличивает адгезию и прочность основания.

Значительно снижает расход краски Проффасад Аква при последующем окрашивании.

Подготовка основания к нанесению

Основание должно быть сухим, очищенное от пыли, грязи, масляных пятен и участков старой краски.

Непосредственно перед нанесением первого слоя грунта поверхность обеспылить.

Подготовка состава к нанесению

Тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции вручную или дрелью.

Способ нанесения

Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылением в 1–2 слоя.

Температура основания и воздуха при нанесении: от +5°C до +35°C, влажность: не более 70%. Температура материала: от +10°C до +25°C.

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C: не более 1 часа. Нанесение последующего слоя допускается после полного высыхания предыдущего и зависит от температуры и влажности.

После окончания работ инструмент очистить водой.

Расход

0,20–0,25 кг/м² в зависимости от пористости поверхности.

Тара

Купить Проффасад Аква-Грунт можно в ведрах по 20 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид пленки	Однородная матовая поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	57–62
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±2)°C, с, не менее	60–70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1
Степень перетира, мкм, не более	60

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.